

Produkt Information:

Filler Extra 619

Färdigblandad akrylfiber till djupa hål.**Produktbeskrivning & användning:**

Filler Extra 619 är en färdigblandad akrylspackelmassa, speciellt framtagen till djupa hål (upp till 20 mm). Fillern är fuktbeständig och härdar mycket snabbt.

Filleren Extra 619 är förstärkt med cellulosa fibrer, vilket ökar vidhäftningen och styrkan och sjunker minimalt.

Används till utfyllnad av hål (från skruv, spik, plugg och liknande) och sprickor i trä, gips, murbruk, puts och betong.

Filler Extra 619 är spik- och skruvfast samt övermålningsbar.

Den skall skyddas mot direkt vattenpåverkan.



Filler Extra 619 är en färdigblandad akrylspackelmassa, speciellt tillverkad till djupa hål (upp till 20 mm). Fillern är fuktbeständig och härdar mycket snabbt.

Fysiska / kemiska data:**Spackelmassa:**

Typ:	Akrylbaserad spackelmassa med cellulosa fibrer
Färg:	Vit.
Konsistens:	Pastös, tixotropisk.
Torrhalt:	Ca. 78 %.
Viktförhållande:	Ca. 1,4 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 1 år i sval förvaring och obruten förpackning.
Emballage:	

Art. Nr.	Färg	Emballage
77603	Vit	250 ml tub

Härdad spackelmassa:

Övermålningsbarr:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spackelmassan är inte vattenbeständig men kan användas till reparationer i våtrum om den övermålas.



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:* Alla ytor rengöres från damm och smuts.
- Användningsstemperatur:* Från 5 °C till 40 °C.
- Applicering:* Fyllern appliceras med en spackel upp till 20 mm åt gången. Vid spackling av djupare hål eller sprickor skall det appliceras i flera omgångar och vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.
- Torktid:* Beroende på skiktjockleken och temperatur är spackelmassan sliptorr efter 10 – 20 minuter (tunna lager). Skruvfast efter ca 15 timmar (vid 10 mm) och ca 35 timmar (vid 20 mm).
- Övermålningsbarhet:* Spackelmassan är övermålningsbar med de flesta färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden så rekommenderar vi att ett prov utföres.
- Vid användning utomhus eller vid annan direkt påverkan av vatten **skall** fyllern övermålas efter härdning.
- Rengöring:* Våt spackelmassa tas bort med vatten. Härdad spackelmassa tas bort mekaniskt.

Säkerhet:

- Hälsofara:* Ingen
- Brandfara:* Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90