

Produkt Information:

Filler Utomhus 612

Färdigblandad finkornig akrylspackelmasa**Produktbeskrivning & användning:**

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, Övermålningsbara efter härdning och är spik och skruvfast.

Filler Utomhus 612 används som planspackling av de flesta vägg- och taktytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan strykas ut i mycket tjocka lager utan risk för krympning eller sprickbildningar. Filler Utomhus 612 är också lämpligt som vattenfast spackel i »våta rum« och är lämpligt som underlag till kakel, keramik och liknande material.



Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, Övermålningsbara efter härdning och är spik och skruvfast.

Fysiska/kemiska data:**Spackelmasa:**

Typ:

Färg:

Hållbarhet:

Emballage:

Cement-baserad pulverfiller.

Grå/Vit.

Obegränsad hållbarhet i torr och opbruten förpackning.

Art. Nr.	Emballage
7802	1 kg
7815	2,5 kg
7816	10 kg



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelse:** Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten för att öka vidhäftningen. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C.
- Förbättring av vidhäftning kan uppnås med Primer 600.
- Blandning:** Pulvret blandas med ca. 300ml. Vatten per. kg Filler Utomhus 612(1del vatten till 5 delar pulver).
- Blandningen omröres grundigt i 3 - 4 minuter, lättast att blanda med en kraftfull bormaskin blanda tills massan är jämn och tills det inte finns klumpar.
- Användningstid:** ca. 2 timmar vid +20 °C.
- Applicering:** Filler Utomhus 612 appliceras i ett moment med stålspackel eller dylikt. Vid spackling av stora håligheter kan man tillsätta ca.20 % kvartsand.
- Härddningstid:** 4-6 timmar vid +20 °C
- Efterbehandling:** Spartckelmassan kan finslipas med sandpapper efter härddning. Slipning sker lättast inom ca.1 vecka. Övermålningsbar efter 1 - 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek.
- Rengöring:** Verktyg rengörs med vatten innan spackelmassan har härdat.

Säkerhetsföreskrifter

- Innehåller:** Cement
- Vådighetsklass:** Xi, lokalirriterande
- Brandklass:** Ingen
- Varning:** Irriterar ögon och andningsorganen.
Risk för allvarliga ögonskador.
Förvaras otillgängligt för barn.
Undvik inandning av damm.
Kommer damm i ögonen, skölj direkt med vatten och kontakta läkare.
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och visa förpackningen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till Varuinformationsblad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Filler Utomhus 612 - Reviderat 27.11.2014 - Sida 2/2