

**Produkt Information:**

# Lättviktsfiller 628

**Snabbhärdande, lätt att använda, sjunker inte****Produktbeskrivning & användning:**

Lättviktsfiller 628 är en snabbhärdande vit färdigblandad lättviktsplastmassa som används till fyllning av mindre hål och sprickor i murverk, puts, betong, gips, trä etc.

Lättviktsfiller 628 är lätt att arbeta med på grund av smidig konsistens samt lätt att slipa, krymper eller spricker inte samt är spik och skruvfast, har dessutom stor vattenbeständighet.

Används både inom och utomhus, dock inte på ställen med konstant vattenpåverkan. Skyddas mot fukt under torkning.



Lättviktsfiller 628 är en snabbhärdande vit färdigblandad lättviktsplastmassa som används till fyllning av mindre hål och sprickor i murverk, puts, betong, gips, trä etc.

**Fysiska / kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ: Acrylbaserad spackelmassa.

Färg: Vit.

Konsistens: Pastös, tixotropisk.

Massefylde: 0,57 kg/liter

Hållbarhet: Minimum 1 år i öppnat emballage vid sval lagring.

Emballage:

Varunr.	Emballage	TUN-nr.
7766	150 ml tub	5187793
7767	950 ml burk	5690830

**Härdad spackelmassa:**

Övermålningsbar:

Fuktbeständighet: Ja.  
Hög – skall ytskyddas vid kraftig vattenpåverkan.



# DANA LIM Sverige AB

## Bruksanvisning:

### Forberedning

Alla ytor ska vara fria från damm och smuts. Underlaget fuktas lätt innan spackelmanisan appliceras.

### Applicering:

Lättviktsfiller 628 appliceras med en spackel. Fördela och jämma till spackelmanisan. För att uppnå en snygg blank finish, kan man med fördel glätta ytan med en fuktad spackel.

Verkar spackelmanisan för torr kan det blandas i en liten del vatten.

### Torktid:

Ca. 1 timma - beroende på skikttjocklek och temperatur.

### Efterbehandling

När spackelmanisan är torr, kan den om nödvändigt slipas. Kan övermålas med de flesta typer av färg. Vid målning med alkydfärg bör spackelmanisan grundas, för att undvika att färgen sjunker.

### Rengöring:

Vät spackelmanisan tas bort med vatten. Torkad spackelmanisan borttages mekaniskt.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.se](http://www.danalim.se)**  
**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**