

Produkt Information:

Snickerispackel 615

Färdigblandad finkornig akrylspackelmassa**Produktbeskrivning & användning:**

Snickerispackel 615 är en akrylbaserad finspackelmassa för inomhusbruk. Spackelmassan används till bredspackling och fyllning av mindre sprickor i trä, spånplatta, puts, betong och liknande, där man efter lätt slipning skall ha en finkornig yta.

Snickerispackel 615 är lämplig till övermåling med målarfärg i många glansheter.



Snickerispackel 615 är en akrylbaserad finspackelmassa för inomhusbruk. Spackelmassan används till bredspackling och fyllning av mindre sprickor i trä, spånplatta, puts, betong och liknande, där man efter lätt slipning skall ha en finkornig yta.

Fysiska / kemiska data:**Spackelmassa:**

Typ:	Akrylbaserad spackelmassa.
Färg:	Vit.
Konsistens:	Pastös, tixotropisk.
Torrhalt:	Ca. 77 %.
Viktförhållande::	Ca. 1,9 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 1 år i oöppnat emballage och vid sval förvaring.
Emballage:	

Art. Nr.	Emballage
7752	250 ml
7753	1 ltr.

Härdad spackelmassa:

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spackelmassan är inte vattenbeständig men kan användas i våtrum om den övermålas.



Bruksanvisning:

- Förberedning:* Alla ytor rengöres från damm och smuts.
- Vid spackling på järn skall ytan grundas med färg eller liknande.*
- Applicering:* Snickerispackel 615 appliceras med en spackel. Vid spackling av djupa hål eller sprickor skall spackelmassan påföras i flera omgångar och vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.
- Torktid:* Beroende av tjocklek och temperatur är spackelmassan dammtorr efter ca 10 minuter, sliptorr efter en timma och övermålningsbar efter 3 – 5 timmar.
- Rengöring:* Våt spackelmassa tas bort med vatten.

Säkerhet:

- Hälsofara:* Ingen
- Brandfara:* Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90