



Datablad

NM Stålprimer 270

Utg: 1994-09-19

Ers: 2011-03-24

Rev: 2014-06-09

Beskrivning

NM Stålprimer 270 är en epoxibaserad lösningsmedelshaltig järnoxidprimer som uppfyller kraven i **TRVKB 10, Tätskikt på broar, tabell 4.**

Användningsområden

Vid bl.a. kvalificerad rostskyddsbehandling, är det av största vikt att primerskiktet har en god vidhäftning till underlaget. **NM Stålprimer 270** är framtagen speciellt för att få största möjliga vidhäftning till stål och aluminium.

Förarbeten

En nyblästrad stålyta är som regel ett bra underlag, men redan efter några minuter har järnet angripits av fukt och luftföroreningar. Detta skikt av järnsalter har en negativ inverkan på vidhäftningen av lösningsmedelsfria epoxisystem.

Vidare kan luften från kompressorn innehålla små mängder olja, eller man berör den blästrade ytan med händerna. Denna mycket tunna olje- resp. fettfilm påverkar vidhäftningen. För att erhålla en hög vidhäftning, måste primern innehålla ett fettlösande lösningsmedel som kan transportera föroreningarna in i primerskiktet.

Nyslipat aluminium angrips omedelbart av luftens syre och skapar en yta av aluminiumoxid. För att förhindra detta kan det vara nödvändigt att "slipa in" **NM Stålprimer 270** för optimal vidhäftning med t.ex. ett våtslippapper 180 korn.

Utförande

NM Stålprimer 270 appliceras med rulle eller pensel. Vid trånga eller stängda utrymmen kan det vara nödvändigt med friskluftsmask alternativt god ventilation. Beakta gränsvärdena för Xylen.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM Stålprimer 270

Härdare NM Härdare 271

Blandningsförhållande

Bas – Härdare 100 – 20 viktdelar

Densitet: 1290 kg/m³

Viskositet: 0,5 Pa·s

Torrhalt: 92%

*Vidhäftning till blästrad
stålplåt*¹* ≥ 8,5 MPa

Potlife 100g 20°C: 45 min

Lägsta härdningstemp: +5°C

*Härdningstid*², 18h, 23°C:* 4 MPa

T_G: 42°C

Kulör: Grå

Åtgång: ca 0,1 kg/m²

Satsstorlekar: 0,54 kg

5,40 kg

Verktyg rengörs i aceton.

**¹TRVKB 10, Tätskikt på broar, tabell 4.18*

**² TRVKB 10, Tätskikt på broar, tabell 4.17*

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvideras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se