

**Produkt Information:**

# Universalspackel 631

**Till småsprickor och repor – ute och inne****Produktbeskrivning & användning:**

Universalspackel 631 är en fyllig vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande filler och spackelmasa. Den är snabb och lätt att arbeta med på grund av den smidiga och tixotropa konsistensen.

Särskild lämplig till spackling av småsprickor och repor i t ex glasfiber, trä, betong och metall, både ut- och invändigt.



Universalspackel 631 är en fyllig vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande filler och spackelmasa. Den är snabb och lätt att arbeta med på grund av den smidiga och tixotropa konsistensen.

**Fysiska / kemiska data:****Spackelmasa:**

Typ:	Urethanspackelmasa.
Färg:	Vit.
Konsistens:	Pastös.
Torrhalt:	Ca. 86 %.
Viktförhållande:	Ca. 1,8 kg/l.
Hållbarhet:	Ca. 2 år vid sval förvaring och tät försluten tub.
Emballage:	

Art. Nr.	Emballage	TUN-nr.
7811	170 ml tub	3448966

**Härdad spackelmasa:**

Beständighet: Vatten: God.



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

- Förberedning:** *Alla ytor skall vara rena från damm, smuts, rost och fett samt eventuella färgrester och glödska. Trä och metall bör grundas med lämplig grund, målarfärg, lack eller liknande.*
- Applicering:** *Universalspackel 631 appliceras med en spackel i ett tunnt lager (0,5 mm). Vid spackling av djupa hål och sprickor skall den appliceras i flera omgångar och vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.*
- Torktid:** *Vid spackling av tunna lager är spackelmassan sliptorr efter ca 2 – 3 timmar vid 20 °C.*
- Efterbehandling:** *Vid tunna lager kan övermålning ske efter ca. 4 timmar, vid 20 °C. Universalspackel 631 tål övermålning med de flesta 1- och 2-komponents färger – vi rekommenderar alltid att en test utföres innan övermålning.*
- Rengöring:** *Ohärdad spackelmassa tas bort terpentin, härdad tas bort mekaniskt.*

*För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.se](http://www.danalim.se)  
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**