

**Produkt Information:**

# SMP kitt

**För kittning och reparationer - övermålar****Produktbeskrivning & användningsområde:**

SMP kitt 686 - ett professionellt flexibelt, snabbhärdande och väderbeständigt kitt med minimalt svinn.

Används för kittning av fönster och reparation av kittfals. Häftar på trä, glas, målning, PVC, galvaniserad plåt och andra torra ytor.

SMP 686 kitt kan snabbt övermålas med de flesta vattenbaserade färger, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.



SMP 686 kitt är ett professionellt, flexibelt kitt. Används till kittning av fönster och reparationer av kittfals. Häftar på trä, glas, målning, PVC, galvaniserad plåt och andra torra ytor. SMP kitt 686 kan snabbt övermålas med de flesta vattenbaserade färger, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.

**Fysiska / kemiska data:****Kitt:**

Typ:

Neutralhärdande elastisk Silan Modifierat Polymer (SMP) kitt.

Viktfullnad:

kg/l

Hållbarhet:

Minimum 24 mdr vid sval förvaring i originalemballage. Får inte utsättas för frost.

Emballage:

Varunr.	Förpackning	Färg
68632	290 ml patron	Vit

**Härdat kitt:**

Övermålning:

Ja.

Krympning:

Ingen.

Beständighet:

Väder: Mycket god.

UV-ljus: Mycket god.



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

- Förberedning:** Ytorna skall vara rena och torra och fria från smuts, fett och olja. Fukt kan accepteras, men inte våta ytor. Obehandlat trä grundas innan den används, grundolja innehållande terpentin får inte användas.
- Användningstemperatur:** Minimum 5° C. Vid användning i kalla temperaturer får kittet en förlängd härdtid. En förlängd härdtid ökar risken för att kittet utsätts för skadliga påverkningar från t.ex. fingrar under handtering, fönsterputsning, kemikaliers reaktion med kittet.
- Applicering:** SMP Kitt 686 appliceras med fogspruta. Hörnen rättas till med kittkniv, som trycks mot hörnet. Kan också skrapas med silikonspackel eller liknande, alternativt glättas med fogpinne.
- Härdtid:** Bildar hinna efter ca 20 minuter. Yttorr efter 1 – 2 timmar vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Både temperatur och luftens fuktighet har inflytande på härdtiden. Genomhärdat ca 2mm/dygn vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.
- Övermålning:** SMP Kitt 686 behöver inte övermålas men kan målas ca ett dygn efter kittning. Erfarenhetsmässigt fungerar vattenbaserade färger som akrylfärg och kombinerade akryl/alkyd-emulsionsfärger. Några färgtyper kräver flera strykningar innan kittet helt täcks. När det gäller linolje- och alkydfärg så måste prov utföras innan färgen används. Om färgen inte är torr på ytan efter max 2 dygn, bör den inte användas. Tester bör alltid göras innan användning!
- Rengöring:** Verktyg rensas med Dana Wipes 915 eller terpentin innan kittet är torrt. Torkat kitt tas bort mekaniskt.
- För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, hänvisas till broschyren "Kittning och vägledning av fönster med enkelglas".**

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.se](http://www.danalim.se)  
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**

SMP kitt - Reviderad 2.3.2016 - Sida 2/2