

## 2400 HALSKYDDSPRAY

<b>Produktbeskrivning</b>	RUST-OLEUM® HARD HAT Halkskyddsspray 2400 är baserad på en snabbtorkande akrylmodifierad kort soyaoljealkyd. De kulörsatta varianterna innehåller bly- och kromatfria pigment och en speciell halkskyddstilläts.
<b>Rekommenderat användningsområde</b>	RUST-OLEUM® HARD HAT Halkskyddsspray 2400 kan användas på metall, betong, keramiska underlag, trä eller förbehandlade befintliga färgbeläggningar. Stål ska grundas med 2169 eller 2182. RUST-OLEUM Halkskyddsspray 2400 är avsedd för mindre underhållsarbeten eller bättringsjobb. RUST-OLEUM Halkskyddsspray 2400 kan användas inomhus eller utomhus i lättare industriell miljö där halkskyddsegenskaper krävs.
<b>Teknisk data</b>	<b>Utseende:</b> sidenmatt <b>Kulör:</b> se kulörkarta <b>Drivgas:</b> Butan/propan <b>VOC-halt:</b> 524-538 g/l
<b>Torktider</b>	Vid 20° C / 50% RH <b>Klibbfri:</b> 20 minuter <b>Beröringstorr:</b> 60 minuter <b>Övermålningsbar:</b> Efter 1 timma (med samma produkt) <b>Full hårdhet:</b> 7 dagar  <b>Värmebeständighet:</b> 100° C (torrt), över 65° C kan missfärgning uppstå
<b>Sträckförmåga</b>	<b>Teoretisk:</b> 2,5 m <sup>2</sup> per aerosol vid 25 µm torrfilmstjocklek <b>Praktisk:</b> Praktisk åtgång beror på faktorer som underlagets porositet, råhet och materialsvinn vid applicering.
<b>Ytförbehandling</b>	Avlägsna smuts, fett, olja, lös rost och alla andra föroreningar från underlaget på lämpligt sätt. Matteredta intakta färgskikt lätt genom lätt slipning. Underlaget ska vara rent och torrt vid applicering.
<b>Anvisningar för bruk</b>	Avlägsna skyddshatten. Skaka energiskt under minst en minut efter det att ljudet från blandningskulorna har börjat höras. Skaka regelbundet under användning. Håll burken ca 25 cm från underlaget. För burken i en fram- och tillbakagående rörelse parallellt med underlaget. Säkerställ att burken är i rörelse när munstycket trycks ned för att undvika rinningar. Applicera flera tunna skikt med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. Efter användning sprutas munstycket rent under 2-3 sekunder med burken i uppochnedvänt läge.
<b>Att beakta</b>	Ej avsedd för användning i våtutrymmen som badrum eller på underlag som regelbundet kommer i kontakt med vatten.
<b>Appliceringsvillkor</b>	För bästa resultat ska den relativa luftfuktigheten vara under 85 % och burkens temperatur över 10° C.
<b>Användarskydd</b>	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
<b>Lagringsduglighet</b>	3 år från tillverkningsdatum om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5° och 35°C.

*Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.*