

## 2990 STAINBLOCKER

<b>Produktbeskrivning</b>	RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker är en vitpigmenterad matt spärrfärg baserad på en mjukgjord akrylharts. Produkten är avsedd för permanent isolering av problematiska fläckar orsakade av nikotin, sot, tjära, rost, fukt, graffiti och en mängd andra färgämnen.
<b>Rekommenderat användningsområde</b>	RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker är en renoveringsfärg som kan appliceras direkt på undertak, gips, puts, betong, cement, trä, tapeter, isoleringsmaterial, gammal färg, mm. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker kan användas som toppfärg eller övermålas med andra väggfärger.
<b>Teknisk data</b>	<b>Utseende:</b> Matt <b>Kulör:</b> Vit <b>Drivgas:</b> Propan/Butan <b>VOC-halt:</b> 538 g/l
<b>Torktider</b>	Vid 20° C / 50% RH <b>Klibbfri:</b> 5 minuter <b>Övermålningsbar:</b> Vått i vått / efter ½ timma <b>Full hårdhet:</b> 24 timmar
<b>Täckförmåga</b>	<b>Teoretisk:</b> 2,1 m <sup>2</sup> per aerosol vid 30 µm torrfilmstjocklek <b>Praktisk:</b> Praktisk sträckförmåga beror faktorer som underlagets porositet, råhet och materialsvinn vid applicering.
<b>Ytförbehandling</b>	Avlägsna smuts, fett, olja, lös rost och alla andra föroreningar från underlaget på lämpligt sätt. Matteredta intakta färgskikt lätt genom lätt slipning. Underlaget ska vara rent och torrt vid applicering.
<b>Anvisningar för bruk</b>	Avlägsna skyddshatten. Skaka energiskt under minst en minut efter det att ljudet från blandningskulorna har börjat höras. Skaka regelbundet under användning. Håll burken ca 25 cm från underlaget. För burken i en fram- och tillbakagående rörelse parallellt med underlaget. Säkerställ att burken är i rörelse när munstycket trycks ned för att undvika rinningar. Applicera flera tunna skikt med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. Efter användning sprutas munstycket rent under 2-3 sekunder med burken i uppochnedvänt läge.
<b>Appliceringsvillkor</b>	För bästa resultat ska den relativa luftfuktigheten vara under 85 % och burkens temperatur över 0° C.
<b>Användarskydd</b>	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
<b>Lagringsduglighet</b>	3 år från tillverkningsdatum om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5° och 35°C.

*Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.*