

## AQUASEAL® CERAMICSTAR

### Beskrivning

AQUASEAL® CERAMICSTAR är en vattenburen 2-komponentslack på polyuretanbas av högsta kvalitet, med utmärkt motståndskraft, universell användbarhet och låg viskositet. Den är mycket lätt att bearbeta och extremt robust tack vare att den innehåller keramiska partiklar. Produkten är perfekt för snabbbrörliga byggarbetsplatser på grund av att den är belastningsbar efter bara 24 timmar. Dessutom erbjuder den toppvärden för avskärning av gamla ämnen, som rester av salt vid renovering av gamla golv, och maximerar därför säkerheten i dessa fall. AQUASEAL® CERAMICSTAR har provats i enlighet med DIN 51130 och uppfyller kraven för bestämning av halkskydd, klass R9.

### Certifikat/godkännanden



Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-47
Halksäkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tillsats AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Vidhäftningsstyrka:	DIN EN ISO 2409
Nötningsbeständighet:	DIN 68861
BvB:	listad
Minergie-ECO:	uppfyllt
ATFA:	medlem
NWFA:	medlem
MFMA:	medlem
Brandklass:	DIN EN 13501-1 Cfl-S1

### Glansgrader (uppmätt vid 60 °)\*

ultramatt	(<10)
matt	(10-20)
halvmatt	(30-40)

### Särskilda anvisningar

För att minska risken för sidlimning kan AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc, AquaSeal®, Classic BaseOil (färg) eller SolvSeal UniQuickPrimer användas som alternativ grundning. Lacken är särskilt lämplig för renovering av gamla golv. För kraftigt förorenade gamla golv rekommenderar vi att man skapar ett testområde för att tidigt kunna identifiera effekterna av så kallade "förorenade platser" i marken.

### Användning

AquaSeal® CeramicStar blandas 10:1 med AQUASEAL®-Härter i kombibehållaren strax före användning eller rörs till i BERGERTOOL MixBOX. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får du bästa resultat. Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. den är flytande i ungefär ett dygn, men bör inte användas efter 2 timmar på grund av att ytskiktet som torkat minskar i motståndskraft. Obs! Blanda bara ihop den mängd du behöver. Obs! Blandningen släpper ut CO<sub>2</sub> för att undvika att behållaren spricker ska den inte förslutas lufttätt.

Appliceras med roller eller pensel i 3 strykningar. Obs! Problematiska träslag som bok, lönn och ask ska inte spacklas, bara strykas med roller.

### Specialråd

Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade förseglingar bör du arbeta med AquaSeal® i mättade lager. Materialet ska inte rullas för tunt.

### Torktid

För att undvika för högt svälltryck rekommenderar vi endast en strykning med vattenburen färg per dag, så att träet hinner med att släppa igenom det absorberade vattnet.

I de flesta fall kan lacken slipas efter 3 -4 timmar (23 °C/50 % rel. Luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Efter 12 timmar kan man under normala förhållanden belasta lacken, men vänta 7 dagar med att lägga på mattor eller torka av golvet.

### Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt:

1 spackellager i mellanspackling:  
cirka 30 ml/m<sup>2</sup> eller cirka 35 m<sup>2</sup>/l

1 strykning med roller eller pensel  
cirka 120-100 ml/m<sup>2</sup> eller cirka 8-10m<sup>2</sup>/l

### Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Öppnad burk med härdningsmedel ska tillslutas lufttätt efter användning.

### Fabriksförseglad färdigparkett

AQUASEAL® CERAMICSTAR uppvisar god vidhäftning på många typer av färdigparkett, men på grund av det stora antalet produkter på marknaden kan inga generella uttalanden göras. Som regel bör separata vidhäftningstester utföras för varje fabrikat. I preliminära tester har det visat sig vara praktiskt att grundrengöra golvet noggrant med Brilliance Cleaner L94 Wachsentrferner före förseglingen för att sedan skölja av det med rent vatten och slipa det försiktigt när det har torkat med slipnät (kornstorlek 120) tills det är matt. Läs även vår tekniska specialinformation nr 5.

### Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och träbeläggningsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur

## AQUASEAL® CERAMICSTAR

produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

### Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

\* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rumsklimatet.

\*\* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.