

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Beskrivning

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR är en 2-komponents, vattenburen, polyuretanbaserad och infärgad förseglingsprodukt för långtidsskydd. Produkten har hög nötnings- och mycket god kemikaliebeständighet gentemot färglösa substanser. Rekommenderas för hårt belastade golv tack vare den höga halten fasta partiklar och de segelastiska egenskaperna. AQUASEAL ELASTICSTAR COLOR lämpar sig för kulör renovering av elastiska golv med exempelvis slät eller strukturerad PVC-, CV-, linoleum-, gummi-/kautschuk- eller PU/PUR/epoxibeläggning. AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR är även godkänd som färgvariant för trägolv på motsvarande grundning och kan överlackeras med våra AquaSeal® 2K-Lacke.

AQUASEAL ELASTICSTAR COLOR kan också användas på sportgolv och halkskyddsbeläggningar.

Produkten finns i alla kulörer enligt RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 och Pantone. Individuella kulörer kan tas fram på begäran.

Certifikat/godkännanden



Giscode: W3/DD+
AbZ-Nr.: Z-157.20-216
ATFA: medlem
NWFA: medlem
MFMA: medlem

Glansgrader (uppmätt vid 60 °)*
matt (10-20)

Särskilda anvisningar

Tänk på följande,

- Arbeta alltid partvis i ett förseglingsskikt. Blanda alltid samman olika partier före bearbetningen.
- Kontakta vår applikationstekniska avdelning för en objektspecifik analys för att kontrollera lämpligheten på säkerhetsbeläggningar, mer strukturerade ytor och noppbeläggningar samt på golvytor där desinfektionsmedel eller kemiska medel som färgar av sig används.
- För att uppnå ett lyckat resultat med AquaSeal® ElasticStar Color eller Brilliance Everclear ska alla ämnen som minskar vidhäftningen samt andra rester avlägsnas. Golvytorna som ska behandlas måste vara helt torra.
- Med det stora antalet golvbeläggningar och ytstrukturer som finns på marknaden kan det vara bra att ha några testytor där man kan testa beläggningarna.

Användning

Blanda AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR **noggrant till en homogen massa innan AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTER TILLSÄTTS**. Strax före användning blandas AquaSeal® ElasticStar Härter med AquaSeal® ElasticStar Color till 1:10 i

kombibehållaren eller i BergerTool MixBox. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får du bästa resultat.

AQUASEAL® ELASTICSTAR Color strykes på jämnt och korsvis med BERGERTOOL MICROFASERROLLE.

Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. den är flytande i ungefär ett dygn, men bör inte användas efter 2 timmar på grund av att ytskiktet som torkat minskar i motståndskraft. Blanda aldrig större mängder än vad som behövs. Blandningen släpper ut CO₂, för att undvika att behållaren spricker ska den därför inte förslutas lufttätt. Lägsta bearbetningstemperatur: 15°C.

I vanliga fall krävs bara en strykning. Om lacken inte täcker, om starka kontraster syns eller om underlaget är mycket sugande kan man stryka på ett lager till.

För sportgolv måste AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR överseglas med AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Torktid

Efter 2-3 timmar kan du vanligtvis gå försiktigt på AQUASEAL® ELASTICSTAR Color (23 °C/50 % relativ fuktighet) eller fortsätta med det andra lackskiktet. Om lackeringen avbryts i mer än 12 timmar måste golvytan mellanlipas.

Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Efter 24 timmar kan man under normala förhållanden belasta lacken försiktigt. Vänta däremot 7 dagar med att lägga på mattor eller torka av golvet.

Åtgång

cirka 70-90 ml/m² eller cirka 14-11 m²/l

Beroende på hur bra förseglingen täcker och vilket arbetssätt man väljer eller om underlaget är mycket sugande, får man räkna med att förbrukningen ökar.

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Förvaras oåtkomligt för barn.

Rengöring och skötsel

Om det inte går eller inte är önskvärt att utföra regelbunden rengöring och skötsel på ytor som utsätts för kraftig mekanisk eller kemisk påfrestning eller belastning, kan lacken behandlas områdesvis med AquaSeal® ElasticStar eller AquaSeal® ElasticStar Color.

Intensiv rengöring och den underhållsmässiga skötseln av de ytor som behandlats med AquaSeal® ElasticStar görs med vår Brilliance Everclear matt, som rengörs med vår Brilliance Neutral-Cleaner. För snabb rengöring emellanåt rekommenderar vi vår

BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN med integrerad BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskylldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmän information om hur du använder Berger-Seidl AquaSeal®ELASTICLINE
- Rengöring och skötsel av golveläggningar
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.