

Produkt Information:

Filler Inomhus 611

Gipsbaserad pulverspackelmasa**Produktbeskrivning & användning:**

Filler Inomhus 611 är en gipsbaserad pulverspackelmasa till inomhus bruk. Användes till utfyllnad och spackling av hål, sprickor och ojämnheter i puts, murbruk, gasbetong, trä m.m.

Filler kan användas för fyllning av gipsförband

Fillern utröres mycket lätt i vatten. Ger en helt vit spackelmasa, som kan användas som puts. Kan användas i mycket tjocka lager utan risk för sprickbildning och sjunker minimalt.

Filler Inomhus 611 kan användas till modellering då den efter härdning kan sågas, skrapas och slipas. Dessutom kan det tillsättas tonade färgpigment med upp till 5 %.



Filler Inomhus 611 er en gipsbaserad pulverspackelmasa till inomhus bruk. Användes till utfyllnad och spackling av hål, sprickor och ojämnheter i puts, murbruk, gasbetong, trä m.m.

CE

Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge

13297/13963-0611-2
13
EN 13297-1:2008
Gypsum based filler for finishing
purpose C7/20/2

Reaction to fire: A1
Direct airborne sound insulation: NPD
Thermal resistance: NPD

13
EN 13963: 2014
Gypsum based filler 3B
Reaction to fire : A1
Flexural strength: >320
Dangerous substances: NPD

Fysiska / kemiska data:**Spackelmasa:**

Typ:

Gipsbaserat pulverspackel.

Färg:

Vit

Hållbarhet:

Minimum 9 månader i öppnat emballage. Förvaras torrt.

Emballage:

Art. Nr.	Emballage	TUN-nr.
7760	500 g	4917662
7761	2 kg	4917670
7762	5 kg	5917266



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:** Underlaget ska vara sugande, fast och rent. Lösa partiklar, tapet, smuts, fett, vax och slipmedel t ex formolja tas bort. Glatta ytor ruggas upp, och starkt sugande underlag som t ex gasbetong fuktas eller grundas innan spackelmassan appliceras. Trä grundas med grundfärg.
- Användningstemperatur:** Över 5 °C.
- Blandning:** Pulvret blandas i förhållande 2 delar pulver till 1 del vatten. Blandningen görs lättast genom att blanda pulvret i vattnet. Låt den sedan stå 2 minuter och sedan röres den klumpfri. Vid stora hål användes mindre vatten, konsistensen blir då kraftigare.
- Applicering:** Appliceras med en spackel med en nivå som är lite över de omkringliggande ytorna så att den efter en lätt slipning kommer i nivå med dem. Observera att det vid starkt sugande, inte grundade underlag inte får appliceras under 1 mm skiktjockhet, då det p.g.a. produktens fysiska egenskaper kan uppstå kritning.
- Åtgång:** ca. 900 g pulver per m²/mm.
- Efterbehandling:** När massan börjar att härda kan ytan jämnas till. Tillsätt fukt samtidigt. Efter härdning kan ytorna slipas lätt.
- Torktid:** 1-2 timmar beroende på tjockleken.
- Rengöring:** Verktyg rengöres i vatten direkt efter användning.

Säkerhet:

- Hälsofara:** Ingen
- Brandfara:** Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Filler Indendørs 611 - Revideret 24.06.2015 - Side 2/2