

Produkt Information:

Sättlim 293

All-round snabbhärdande monteringslim**Produktbeskrivning & användning:**

Sättlim 293 är ett extra starkt monteringslim för de flesta krävande limningar. Används till montering av träplattor, paneler, lister samt som förstärkning vid spikning och skruvning.

Särskilt lämpligt för underlimning av bl.a. undergolv. Limmar trä, spån, betong samt de flesta metaller och plaster.

Limmet är fukt-, temperatur- och åldersbeständigt.



Sättlim 293 är en extra stark monteringslim till de flesta krävande limningar. Används till montering av väggskivor, paneler, lister m.m. samt som förstärkning vid spikning och skruvning.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:

Lösningsmedelsbaserat lim på SBR-basis

Kulör:

Beige

Konsistens:

Pastös, tixotropisk

Torrhalt:

ca. 60 %

Densitet:

ca. 1,2 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 24 månader i öppnat emballage vid sval lagring. Lagras frostfritt..

Emballage:

Varenr.	Emballage
3610	300 ml patron

Härdat lim:

Kulör:

Beige

Beständighet:

Temperatur: ca -40 °C till 80 °C, beroende på belastningskrav. Limmet är termoplastiskt (d.v.s. styrkan reduceras med stigande temperatur).

Vatten:

God



Bruksanvisning:

- Förberedning:** *Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar.*
- Torra limytor ger bästa resultat. Vid limning i låga temperaturer, kan patronen med fördel vara uppvärmd till rumstemperatur före användning.*
- För att minska risken för knarr i undergolvskonstruktioner p.g.a. uttorking, ska alla material - före limning- vara acklimatiserade till den rådande relativa luftfuktigheten i rummet.*
- Applicering:** *Patronens skruvtopp skärs med en skarp kniv, därefter själva fogspetsen med ett snett snitt. Limmet appliceras med hjälp av en fogpistol.*
- Konstruktionslim 293 appliceras i limsträngar på underlaget eller materialet i ett inbördes avstånd av ca 10 - 20 cm, beroende på styrkekrav. Vissa limningar kan kräva särskilda monteringsmetoder, följ alltid material leverantörens anvisningar.*
- Notera att vissa material (t.ex. frigolit och vissa typer av laminat) inte tål organiska lösningsmedel – använd då Turbo Tack 291 eller Cool Tack 286.*
- Arbetstemperatur:** *ca -10 °C till +35 °C*
- Monteringstid:** *0 - 10 minuter, beroende på underlag och temperatur.*
- Montering:** *Plattorna trycks direkt på plats med ett kraftigt tryck, ev. med rulle eller hammare och kloss. Ca 20 - 30 minuter efter uppsättningen trycks plattan åter kraftigt mot underlaget.*
- Vid uppsättning av stora och tunga plattor, eller i förbindelse med speciella monteringsuppgifter, kan det vara nödvändigt med kortvarigt stöd, eller hålla materialen på plats.*
- Genomhärdad på 1-2 dygn, beroende av material och uppgiftens karaktär.*
- Önskas ett kraftigare och snabbare »hugg«, lyfts limfogen kort tid efter uppsättning, så att ytorna lossnar från varandra igen för ett par sekunder, varefter de åter pressas samman hårt.*
- Sträckförmåga:** *Undergolv: ca 20 – 25 meter fog/ patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.
Panel: ca 2 – 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.*
- Rengöring:** *Lim på huden avlägsnas med dana Wipes 915 eller vatten och tvål. Verktyg rengörs med dana Wipes eller acetone medan limmet ännu är vått. Härdat lim kan avlägsnas mekaniskt*

Följ alltid monteringsinstruktionerna från materialleverantören.

Säkerhet

- Hälsoklass:** *Irriterande*
- Brandklass:** *Mycket brandfarlig*
- R-fraser:** *Irriterar ögonen. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.*

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90