

ISOTROL GRUND SPRAY

Produkt typ

Opigmenterad eller svartpigmenterad grundfärg baserad på alkyd och vegetabiliska oljor.

Användningsområden

Isotrol Grund har utmärkta penetrations- och vätningsegenskaper. Används på rostiga ytor och som grundfärg på tidigare målade ytor.

Isotrol Grund rekommenderas för objekt som har partier svåra att rengöras ex fackverks konstruktioner, överlappningar och spalter.

Isotrol Grund användas bl.a. som grundfärg för Isoguard, Isoguard Pansar och Isotrol Finish.

Bruksanvisning

Rengör ytor från vattenlösliga salter, fett och oljor med högtryckstvätt. Avlägsna allt löst sittande rost genom vattenblästring, skrapning eller borstning.

Applicering

Vid kraftiga rostangrepp bör grundning eller fläckvis målning ske två gånger med Isotrol Grund.

Målningsförhållanden

Isotrol Grund kan appliceras vid temperaturer mellan 5° och 40° C. Bästa resultat uppnås när underlaget är torrt. Isotrol Grund kan lagras kallt men den bör inte hålla en lägre temperatur än +10° C vid appliceringstillfället.

Torktid

Torktiden för Isotrol Grund är ca 6-8 timmar vid +23° C och 40% luftfuktighet. Isotrol är övermålningsbar både vått i vått och vått i torrt. Med annan färg är den övermålningsbar efter 8 timmar.

Skyddsföreskrifter:

Färgen innehåller linolja

Var försiktig med trasor, självantändning kan ske

Information om säkerhet och egenskaper

Adress

Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon

+46(0)8-59073750

Fax

+46(0)8-59092340

e-post

info@introteknik.se

Hemsida

www.introteknik.se