

Produkt Information:

Glasmästarkitt 683

Linoljebaserat högkvalitetskitt**Produktbeskrivning & användning:**

Glasmästarkitt 683 är ett linoljekitt framställt på basis av ren linolja och utvalda kritasorter.

Används till kittning av fönster, reparation av kittfogar och till spackling av grundat trä, såväl inne som ute. Kan också användas till spackling av spikhål.

Glasmästarkitt 683 sluter tätt och beskyddande på glas och trä. Kittet är tixotropiskt och lätt att arbeta med.



Glasmästarkitt 683 är ett linoljekitt framställt på basis av ren linolja och utvalda kritasorter. Används till kittning av fönster, reparation av kittfogar och till spackling av grundat trä, såväl inne som ute

Fysiska / kemiska data:**Kitt:**

Typ:

Linoljekitt

Densitet:

2,1 kg/l

Hållbarhet:

24 månader vid kall men frostfri lagring i originalförpackning. När förpackningen är bruten ska kittet övertäckas noga efter användning.

Emballage:

Varunr.	Emballage	Färg
68305	5 kg	Natur
68310	10 kg	
68320	20 kg	
68355	5 kg	Svart

Härdat kitt:

Övermålas:

Beständighet:

Ja

Temperatur: -35 °C till +90 °C



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelse:** Ytorna ska vara rena och torra.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid temperaturer från 5 °C til 40 °C. Dygnets minimumtemperatur får inte understiga 5 °C under härdningen.
- Applicering:** Glasmästarkitt 683 appliceras med kniv. Vid kittning inomhus, ska det vara god ventilation omkring kittet (fönsterna placeras en bit upp från golvet på avstånd från varandra). Därmed säkras snabbast möjliga bildning av en tjock hinna som minimerar risken för rynkbildning i ytan då fönstret hängs ut.
- Vid kittning utomhus ska det säkras för att kittet inte utsätts för kraftig regnpåverkan innan en tjock hinna har bildats. Det ska så långt det är möjligt kittas i torr väderlek med god ventilation, men aldrig i direkt solljus.
- Härdningstid:** Bildar hinna efter ca. 1 vecka och genomhärdar i loppet av 1 år.
- Målning:** Linoljekitt ska övermålas. Med ren linoljefärg kan man övermåla – med försiktighet – omedelbart efter kittning. Vid användning av alkryldoljefärg, plastalkrydfärg eller akrylplastfärg ska övermålning göras 2 – 4 veckor efter kittning. Måla 1 – 2 mm in på glaset.
- Rengöring:** Färskt kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfritt petroleum.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90