

## Produkt Information:

# Fönsterkit 684

**Fleksibelt kitt till reparation och kittning av fönster****Produktbeskrivning & användning:**

Fönsterkit 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljer med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen).

Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden förblir kittet plastiskt.

Fönsterkit 684 kan övermålas och är tixotropisk – lättarbetad.



Fönsterkit 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljer med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen).

**Fysiska / kemiska data:****Kitt:**

Typ: Oljebaserat kitt

Densitet: 2,0 kg/l

Lagringstid: Minimum 24 mån. i bägaer och påsar och minimum 12 mån. i patron i svalt och frostfritt förvaring i originalemballage. Efter det att förpackningen är bruten skall förpackningen återslutas väl.

Emballage:

Art.nr.	Förpackning	Kulörer
68427	375 ml bägaer	Ljusgrå
68424	375 ml bägaer	Brun
68437	300 ml patron	Ljusgrå
68434	300 ml patron	Brun
68426	550 ml påsar	Beige
68462	550 ml påsar	Creme Vit

**Härdat kitt:**

Övermålningsbar: Ja.

Beständighet: Temperatur: -35 °C till +90 °C



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelse:** Ytorna skall vara rena och torra före applicering av kittet. Porösa ytor som trä och betong skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas för kittning.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C. Dygnets minimitemperatur får ej understiga +5 C under härdningen.
- Applicering:** Fönsterkit 684 appliceras med kniv eller fogspruta. Kittning inomhus, se till för extra god ventilation för att undgå rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd).
- Vid kittning utomhus skall kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation.
- Härdningstid:** Bildar hud efter 1 – 2 dygn vid +20 °C.
- Övermålning:** Fönsterkit 684 kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning – med försiktighet – göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller acrylplastfärg skall övermålning ske efter 2 – 4 dygn.
- Rengöring:** Icke härdat kitt rengörs med papper, eller med terpentin eller luktfri petroleum.

## **Säkerhet:**

- Hälsoklass:** Ingen
- Brandfara:** Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**  
**TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75**  
**KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070**