

TARMACOAT 6100

Produktbeskrivning	RUST-OLEUM® Tarmacoat är en vattenburen flexibel akrylfärg som kan användas på en mängd olika underlag.
Huvudegenskaper	För utomhus- och inomhusanvändning – mycket hög UV- och väderbeständighet – kan appliceras på lätt fuktiga ytor – övermålningsbar redan efter en timme - vattentätt membran – mycket flexibel
Rekommenderat användningsområde	Rekommenderas för målning av asfalt, betong, trottoarer, bitumen, parkeringsplatser, för linjemarkering, på tennisbanor, lekplatser med mera.
Teknisk data	<p>Ytfinish: Sammetsmatt yta</p> <p>Kulör: Standardkulörer: vitt, säkerhetsgul, tegelrött, mellangrönt, mellanblå, ljusgrå och mellangrå</p> <p>Densitet: 1,3 ± 0,1</p> <p>Torrhalt: 66%</p> <p>Rekommenderad filmtjocklek: 80 µm torrt, lika med 120 µm vått</p> <p>Flampunkt: Ej antändbar</p> <p>VOC-halt: 2g/l</p> <p>VOC-halt bruksfärdig lösning: 2 g/l</p> <p>VOC-kategori: A/i</p> <p>EU-gränsvärden: 140 g/l (2010)</p> <p>Torktider vid 20°C/60% rel. luftfuktighet</p> <p>Beröringstorr: 30 minuter</p> <p>Övermålningsbar: 1 timme</p> <p>Full hårdhet: Produkt klara lätt trafik (cykel/fordon) efter 24 timmar, avvakta dock 48 timmar innan området återigen tas i fullt bruk (frekvent trafik, tyngre fordon, truckar, mm). Kall och/eller fuktig väderlek fördröjer härdningstiden.</p>
Täckförmåga	<p>Teoretisk: 4-8 m²/l beroende på underlag</p> <p>Praktisk: Beroende på underlag. På grov asfalt bör sträckförmågan beräknas till närmare 4 m²/l.</p>
Ytförbehandling	Säkerställ att underlaget är rent, fast och torrt (lätt fuktighet accepteras). Tarmacoat kan appliceras på befintliga färgskikt under förutsättning att allt löst sittande material har avlägsnats och att glatta ytor har matts genom slipning.
Anvisningar för bruk	För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras väl innan användning.
Spädning & applicering	Applicera med pensel eller roller med medellång lugg. Späd ej.

TARMACOAT 6100

Ett skikt räcker oftast, men ett andra skikt kan vara nödvändigt på mycket porösa eller mycket grova ytor eller där högre slitstyrka krävs.

Rengöring: Rengör redskapen i varmt såpvatten innan produkten har börjat härda.

Appliceringsvillkor

Applicera ej utomhus vid regn- eller frostprognos eller om temperaturen understiger 10°C. Relativ luftfuktighet ska vara under 85%.

Observera

Appliceras ej på området som konstant står under vatten.

Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagringsduglighet

2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.