

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD



COMBIPRIMER METALLGRUND 3369 RÖD & 3380 GRÅ

BESKRIVNING

RUST-OLEUM® COMBIPRIMER METALLGRUND 3369 / 3380 är snabbtorkande metallgrundfärger, baserade på en aromatfri, kort soyaolja-alkydharts. Produkterna innehåller rostskyddspigment och är bly- och kromatfria.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM COMBIPRIMER METALLGRUND 3369 / 3380 ska användas på nytt eller rostigt stål och ger förhöjt korrosionsskydd. Produkterna är främst avsedda för penselapplicering men kan även rollerappliceras eller sprutas. COMBIPRIMER METALLGRUND 3369 / 3380 ska användas under normal industriell exponering, normal fukthalt samt inomhus och ska övermålas med COMBICOLOR METALL 7300.

TEKNISK DATA

Ytfinish:	matt		
Kulör:	3369 Röd / 3380 Grå		
Densitet:	1,17 kg/liter		
Torrhalt:	39,6 (vol)%		
Viskositet:	72 - 76 KU / Krebs Stomer Enheter vid 20°C		
Rekommenderad filmtjocklek:	35my torrt, lika med 100my vått		
Torktider:	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet	vid 10°C/60% rel. luftfuktighet	vid 30°C/50% rel. luftfuktighet
Dammtorr:	1 timma	2 timmar	½ timma
Hanteringsbar:	2 timmar	4 timmar	1 timma
Övermålningsbar:	efter 2 timmar	efter 4 timmar	efter 1 timma
Full hårdhet:	8 dagar	14 dagar	5 dagar
Värmeresistens:	120°C (torr värme)		

TÄCKFÖRMÅGA

Teoretisk: 11,3 m²/liter vid 35my torrt
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

YTFÖRBEHANDLING

Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalietvättning eller genom högtryckstvättning (ångtvätt) i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rost, flakor, glödskalet och uttjänt färg genom skrapning och/eller stålborstning till St 2/3 (ISO 8501-1: 1988).
Mattera existerande blanka färgskikt som är i god kondition.
Ytan måste vara ren och torr under applicering.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras innan användning.

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

COMBIPRIMER METALLGRUND 3369 RÖD & 3380 GRÅ

SPÄDNING & APPLICERING

Pensel:	upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 7301 Använd penslar med lång naturborst.
Roller:	upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 7301 Använd perlonrollers med medellång ludd, 8 - 12mm. Rollerapplicering kan kräva två skikt för att uppnå rekommenderad torrfilm tjocklek.
Luftburen sprutning:	10 - 20 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 7301 självttryck- eller övertryckskopp Munstycke: 1,2 - 1,8 mm Tryck: 2 - 4 bar
Rengöring:	Använd RUST-OLEUM Thinner 7301 eller vitsprit.

APPLICERINGS- VILLKOR

Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%.
Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över dagpunkten.

OBSERVERA

Maximal torrfilm tjocklek per skikt: 60my torrt, lika med 160my vått.

SÄKERHET

Se Varuinformationsblad samt varningstext på burken.

LAGRINGS- DUGLIGHET/ FÖRVARINGSVILLKOR

5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Svensk importör:

INDUF AB
Box 269, 561 23 HUSKVARNA
Tel: 036-132245, Fax: 036-132265, E-post: info@induf.se