

3478 LeakSeal®

Produktbeskrivning	Rust-Oleum® LeakSeal® är ett lättanvändbart, gummiaktigt skyddande beläggningsverktyg designat för att fylla sprickor och försegla läckage.														
Egenskaper	Bildar en vattentät, flexibel inkapsling som hindrar fuktinträngning och korrosion – torkar till en halvslät finish – inte rinner eller droppar – kan övermålas med latex- eller oljebaserade färger.														
Teknisk data	<table><tr><td>Ytfinish:</td><td>Halvslät</td></tr><tr><td>Kulör:</td><td>Svart, vit, transparent och aluminium</td></tr><tr><td>Torktider</td><td>vid 20°C/50% rel. luftfuktighet</td></tr><tr><td>Beröringstorr:</td><td>20-30 minuter</td></tr><tr><td>Hanteringsbar:</td><td>45-60 minuter</td></tr><tr><td>Övermålningsbar:</td><td>Applicering av ett andra lager LeakSeal efter 15-30 minuter. Övermålning med vattenburna eller oljebaserade färger efter 24 timmar.</td></tr><tr><td>Full hårdhet:</td><td>24 timmar</td></tr></table>	Ytfinish:	Halvslät	Kulör:	Svart, vit, transparent och aluminium	Torktider	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet	Beröringstorr:	20-30 minuter	Hanteringsbar:	45-60 minuter	Övermålningsbar:	Applicering av ett andra lager LeakSeal efter 15-30 minuter. Övermålning med vattenburna eller oljebaserade färger efter 24 timmar.	Full hårdhet:	24 timmar
Ytfinish:	Halvslät														
Kulör:	Svart, vit, transparent och aluminium														
Torktider	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet														
Beröringstorr:	20-30 minuter														
Hanteringsbar:	45-60 minuter														
Övermålningsbar:	Applicering av ett andra lager LeakSeal efter 15-30 minuter. Övermålning med vattenburna eller oljebaserade färger efter 24 timmar.														
Full hårdhet:	24 timmar														
Materialåtgång	<table><tr><td>Teoretisk sträckförmåga:</td><td>0,74 m²/sprayburk vid 65 µm torrfilmtjocklek</td></tr><tr><td>Praktisk åtgång:</td><td>Praktisk åtgång beror på faktorer som underlagets porositet och ytans råhet, läckagets omfattning och materialsvinn vid applicering.</td></tr></table>	Teoretisk sträckförmåga:	0,74 m ² /sprayburk vid 65 µm torrfilmtjocklek	Praktisk åtgång:	Praktisk åtgång beror på faktorer som underlagets porositet och ytans råhet, läckagets omfattning och materialsvinn vid applicering.										
Teoretisk sträckförmåga:	0,74 m ² /sprayburk vid 65 µm torrfilmtjocklek														
Praktisk åtgång:	Praktisk åtgång beror på faktorer som underlagets porositet och ytans råhet, läckagets omfattning och materialsvinn vid applicering.														
Ytförbehandling	Avlägsna smuts och skräp från ytan som ska beläggas. Rengör ytan med rengöringsmedel och vatten, skölj med rent vatten och låt ytan torka ordentligt. Avlägsna lösa färgskikt eller gamla beläggningar med stålborste eller genom slipning. Mattered blanka ytor lätt genom slipning. Torka ytorna rena efter slipning. Testa kompatibiliteten på befintliga färgbeläggningar.														
Anvisningar för bruk	Skaka burken energiskt under minst en minut efter det att ljudet från blandningskulorna har börjat höras. SLÅ INTE BURKEN om ljudet från kulorna inte kan höras - kontakta då aktuell Rust-Oleum-representant för åtgärd. En provapplicering på t ex en kartongskiva rekommenderas för att erhålla en känsla för sprutmönstret. Håll burken ca 20-45 cm från underlaget och spraya i korta jämna rörelser. Applicera ett tunt första skikt. Applicera därefter ett andra, tjockare skikt för erforderlig tjocklek. Tjockare beläggning erhålls genom att föra munstycket närmare ytan. Till en början kan viss skum- eller blåsbildning uppträda men detta försvinner allteftersom beläggningen torkar. Applicera två skikt för bästa resultat. Låt torka 15-30 minuterna mellan skikten.														
Att beakta	<ul style="list-style-type: none">• Om munstycket sätter igen sig - vrid munstycket och dra av det, rengör i lösningsmedel (nafta) – För INTE in något föremål i burkens munstycksöppning.• Torka av munstycket efter användning• Tvätta bort våt färg med xylen eller lacknafta• Tomma behållare ska avhändas enligt gällande bestämmelser – får ej kastas bland hushållssopor eller brännas														
Appliceringsvillkor	Använd utomhus eller i välventilerade utrymmen, t ex i ett öppet garage. Applicera vid temperatur mellan 10-32° C och vid relativ luftfuktighet lägre än 85% för att säkerställa fullständig uthärdning. Applicera ej på upphettade ytor. Undvik användning i blåsig eller dammig miljö. Täck omgivande ytor för att skyddas mot sprutdimma.														
Användarskydd	Se Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.														

Lagringsduglighet

2 år från tillverkningsdatum i öppen förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.